

# Malerit

Настоящая краска для маляра. Интерьерная краска высочайшего класса.



## Описание продукта

	<p>Краска экстра-класса для внутренних работ, для нанесения новых и ремонта старых покрытий внутренних поверхностей. Краска без вредных эмиссий, без растворителей и без неприятного запаха, ни при обработке, ни при высыхании краски не выделяются вредные для здоровья вещества. Malerit очень проста в применении, укрывает поверхность, как правило, с первого раза и сохнет настолько быстро, что окрашенные помещения могут использоваться по назначению практически сразу.</p>
Область применения	<p>Для стен и потолков в жилых и рабочих помещениях, а также в медицинских учреждениях, детских сада и школах где особенно нежелательны раздражающие запахи.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ водоразбавляемая, экологичная и со слабым запахом</li> <li>■ без активных мелящихся и матирующих субстанций</li> <li>■ снежно-белая</li> <li>■ паропроницаемая</li> <li>■ sd-значение &lt; 0,1 м</li> <li>■ высокая укрывистость</li> <li>■ тонконаполненная, легко наносится</li> </ul>
Связующее	<p>Дисперсии искусственных смол по DIN 55945.</p>
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Стандартный материал:</b> 2,5 л, 5 л, 10 л, 12,5 л</li> <li>■ <b>Старобелый:</b> 12,5 л</li> <li>■ <b>Размеры упаковки для безвоздушного напыления MaleritAirfix:</b> Пригодна для валика и напыления для экономичной обработки оборудованием безвоздушного напыления. Жестяная тара 25 л, малярная бочка 120 л, боксы типа Quick 220 л</li> <li>■ <b>Упаковки для ColorExpress:</b> 1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л.</li> </ul>
Цвет	<p>Белый и старобелый (примерно RAL 9010)</p> <p>Колеруется вручную полнотонными и колеровочными красками AVA – Amphibolin или CaparolColor (бывшие Alpinacolor). Malerit белого цвета колеруется по оттенкам системы Alpinacolor. При индивидуальной колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков.</p> <p>Malerit колеруется также машинным способом в системе ColorExpress в наиболее популярные коллекции оттенков. Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только одной производственной партии (см. чардж-номер на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе заколерованной в наиболее приближенный к финишному пастельный оттенок. Возможно потребуются второе кроющее покрытие.</p>
Степень глянца	<p>Глубокоматовая по DIN EN 13 300</p>



Хранение  
Технические параметры

В прохладном, но незамерзающем месте.

## Технические параметры по DIN EN 13 300:

При колеровке возможны незначительные отклонения по техническим данным.

■ Влажное истирание (истираемость):	Класс 3, устойчивая к мытью согласно DIN EN 13 300.
■ Степень контрастности (укрывистость):	1 класс укрывистости при выходе от 8 м <sup>2</sup> /л и расходе 125 мл/м <sup>2</sup>
■ Максимальная величина зерна:	< 100 мкм
■ Плотность:	Ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>

## Применение

Подходящие подложки  
Подготовка подложки

Основания должны быть без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими.

### Минеральные штукатурки растворных групп PII и PIII:

прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие штукатурки прогрунтовать OptiGrund E.L.F или CapaSol LF.

### Гипсовые штукатурки группы PIV:

нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспылить, нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

### Гипсоволокнистая плита:

на впитывающие основания нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненных гладких основаниях нанести грунтовочное адгезионное покрытие Caparol-Haftgrund.

### Гипсокартон:

сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие и зашлифованные участки гипсовой шпатлевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F или CapaSol LF. Листы с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов прогрунтовать Caparol AquaSperrgrund.

### Бетон:

удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающиеся субстанции.

### Пористый бетон:

нанести грунтовочное покрытие Caparplex, разбавив в соотношении 1 : 3 водой.

### Силикатный кирпич и песчаник:

окрашивать без предварительной обработки.

### Несущие покрытия:

матовые покрытия с низкой впитывающей способностью окрашивать без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям, лаковым и эмалевым покрытиям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

### Покрyтия без несущей способности:

непрочнoдержaщиеся лакокрасочные покрытия или штукатурки на основе искусственных смол удалить без остатка. Слабо впитывающие гладкие основания прогрунтовать Caparol-Haftgrund. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом OptiGrund E.L.F или CapaSol LF. Покрyтия минеральных красок без несущей способности удалить механическим способом без остатка и обеспылить. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

### Клеевые краски:

Основательно смыть. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

### Неокрашенные древесно-стружечные, рельефные или тисненные бумажные обои:

Окрашивать без предварительной обработки.

### Непрочнoдержaщиеся обои:

удалить без остатка, клей и остатки бумаги смыть. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

### Пораженные плесенью поверхности:

плесневые и грибковые отложения смыть водой. Поверхности обработать с помощью Capatox или FungiGrund и дать хорошо высохнуть. Нанести грунтовочное покрытие в соответствии с видом и особенностями основания. При сильно пораженных поверхностях финишное покрытие выполнять с помощью Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом соблюдать законодательные и ведомственные предписания (например, порядок применения биологически активных и опасных веществ).

## Поверхности с пятнами никотина, разводами, копоты или жира:

никотиновые загрязнения, а также копоты или жировые пятна смыть водой с добавлением жирорасщепляющих бытовых моющих средств и дать хорошо высохнуть. Высохшие водные разводы очистить щеткой сухим способом. Нанести изолирующее грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund. На сильно загрязненных поверхностях финишное покрытие выполнить Aqua-inn №1.

## Дерево и древесные материалы:

Покрывать водоразбавляемой и экологичной акриловой или усиленной полиуретаном эмалью серии Capacryl.

## Малые дефекты:

после соответствующих подготовительных работ заделать с помощью Caparol-Akkordspachtel согласно строительных норм и прогрунтовать.

Метод нанесения

Предназначена для нанесения кистью, валиком или оборудованием безвоздушного напыления.

## Безвоздушное напыление:

Угол напыления: 50°

Форсунка: 0,021–0,026"

Давление: 150–180 бар

Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.

Структура покрытия

**Нанести один густой равномерный слой краской** Malerit, разбавленной максимум 5% воды. На контрастных основаниях нанести предварительный грунтовочный слой краской, разбавленной максимум до 5 % водой. На основания с неравномерной впитывающей способностью нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

Расход

Ок. 140 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше.

Точный расход определяется пробным нанесением.

Условия применения

## Нижний температурный предел при обработке и высыхании:

температура воздуха и основания должна быть выше +5 °C.

Сушка/время сушки

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Замечание

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «сырое по сырому» за один проход. Для исключения пятнения при нанесении цветных покрытий Malerit необходимо предварительно провести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund, подколерованным в максимально близкий цвет финишного покрытия.

При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито. Во время применения Caparol-Tiefgrund ТВ внутри помещений может исходить типичный запах растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую вентиляцию. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putzfestiger. На площадях с неблагоприятным боковым скользким светом рекомендуется использовать материал CapaSilan.

В темных оттенках механическое воздействие приводит к появлению светлых следов (царапин) на поверхности. Для поверхностей с интенсивными насыщенными оттенками и высокой нагрузкой мы рекомендуем наносить дополнительное защитное покрытие материалом PremiumColor в таком же оттенке. В таких случаях следовать указаниям технической информации PremiumColor. Рисунок фактуры на поверхности зависит от многих факторов и в связи с этим не регламентирован.

## Замечание

Сертификаты

Независимое испытание внутри помещений проведено Институтом Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) с присвоением знака TÜV «Проверено на наличие вредных веществ». Заключения можно получить по требованию.

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в местах недоступных детям. Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Дополнительные указания см. в паспорте безопасности.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигмент, наполнители, вода, добавки, консервант.

Техническая консультация

Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую информацию требуется обращаться за консультациями к нам или к сотрудникам сбыта. Мы с удовольствием подробно проконсультируем Вас по конкретным условиям объекта.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».



+7 (495) 787 90 38  
+7 (495) 787 90 39

info@albia.ru  
www.albia.ru