

SikaBond® -537 Parquet

Дисперсионный паркетный клей для приклеивания
деревянных напольных покрытий

Описание материала	SikaBond®-537 Parquet - это дисперсионный однокомпонентный жесткий паркетный клей.
Применение	<ul style="list-style-type: none">■ Для приклеивания по всей поверхности■ Приклеивание фанеры на цементную стяжку под паркет.■ Приклеивание ДСП, OSB-плиты и пр.■ Приклеивание фанеры на полы с подогревом
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Однокомпонентный клей — готов к использованию.■ Водная дисперсия не содержит органические растворители.■ Пешеходное движение и нагрузка через 24-48 часа.■ Паркет через 5-7 дней готов к шлифовке и циклевке.■ Высокое начальное сцепление.■ Применим для большинства видов деревянных напольных покрытий.■ Устойчивый к старению.
Стандарты	DIN 281 и DIN EN 14293
Техническое описание	
Вид	
Цвета	Бежевый
Упаковка	Ведро 18 кг.
Хранение	12 месяцев от даты изготовления
Условия и срок хранения	Хранить в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке при температуре от 5°C до +35°C.
Технические характеристики	
Химическая основа	Клей на основе водной дисперсии
Плотность	≈ 1,39 г/мл
Время образования	≈ 10-15 мин (при 23°C и относительной влажности воздуха 50%)



пленки	
Время отверждения	Деревянное покрытие готово к пешеходному движению и нагрузке через 24-48 часов, шлифовку можно произвести через 5-7 дней в зависимости от климатических условий и толщины клея.
Консистенция	Легко наносится
Информация о системе	
Расход	<i>Приклеивание по всей поверхности</i> Расход около 950 г/м ² с помощью зубчатого шпателя В3 (согласно ТКВ инструкции). Расход около 1100 г/м ² с помощью зубчатого шпателя В4 (согласно ТКВ инструкции)
Требования к основанию	Основание должно быть подготовлено к нанесению клея, т. е. должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и очищенным от пыли. Краска, цементное молочко и иные плохо держащиеся частицы должны быть удалены.
Подготовка основания	Следует убедиться в выполнении требований по подготовке основания согласно положению о строительных работах, часть С DIN 18 356 «Паркетные работы». Необходимо соблюдать перечисленные ниже условия нанесения. <i>Бетонная / цементная стяжка</i> Отшлифовать, например, однодисковой шлифовальной машиной, до получения прочной и шероховатой поверхности и очистить промышленным пылесосом. <i>Ангидридная стяжка / ангидридная наливная стяжка</i> Отшлифовать, например, однодисковой шлифовальной машиной, до получения прочной и шероховатой поверхности и очистить промышленным пылесосом незадолго до начала приклеивания. <i>Деревянные / гипсовые плиты (ДСП, фанера, OSB-плита)</i> Крепятся к основанию саморезами или дюбель-гвоздями и клеем. По настилу плавающих полов обратитесь за информацией к техническому специалисту. Перед нанесением клея основание следует обработать грунтовкой SikaPrimer®- 07 Parquet и после её полного высыхания приклеить паркет или фанеру. <i>Другие основания</i> Обратитесь за информацией к техническому специалисту для рекомендации и информационной поддержки.
Условия нанесения / Ограничения	
Температура основания	Во время нанесения и до полного отверждения клея SikaBond®-537 Parquet температура поверхности основания должна быть не ниже +15°C.
Температура воздуха	Температура в помещении должна быть от +15 °C до + 30 °C.
Относительная влажность воздуха	В пределах 40- 65%
Инструкция по нанесению	
Способ нанесения/ Инструменты	Нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем, при этом посредством равномерного ведения зубчатого шпателя избегать образования клеевых гнезд и слишком толстых слоев клея Элементы паркета вдавливаются в слой клея таким образом, чтобы вся нижняя поверхность паркета была полностью покрыта клеем. Затем элементы паркета можно подогнать молотком и подбивным бруском. Для многих типов деревянного покрытия требуется последующее подбивание. Между стеной и паркетом необходимо оставить зазор 10–15 мм. В течение указанного для укладки времени уложить паркет в клей, немного задвинуть и плотно прижать. Загрязнения жидким или высохшим клеем можно

удалить с помощью теплой мыльной воды.

При выполнении работ по укладке паркета необходимо соблюдать указания изготовителя паркета и DIN 18 356 «Паркетные работы».

Замечания по нанесению / Ограничения

Клей SikaBond®-537 Parquet должен применять только квалифицированный работник.

С целью достижения лучших условий нанесения клея температура должна быть не ниже +15 °С.

Более подробные сведения см. в Техническом описании продукта или свяжитесь с техническим специалистом.

Необходимо предварительно испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели.

Некоторые предварительные грунтовочные покрытия могут ухудшить или не допустить адгезию клея SikaBond®-537 Parquet (необходимо предварительно испытать материалы на пригодность).

Если неизбежно соприкосновение клея с другими материалами, кроме дерева и цементной стяжки или бетона необходимо в любом случае перед применением клея проверить совместимость соответствующих систем и материалов. При сомнении посоветуйтесь с вашим консультантом.

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

Указания по технике безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



+7 (495) 787 90 38
+7 (495) 787 90 39

info@albia.ru
www.albia.ru

